

Bona R880

Technisches Merkblatt

Bona R880 ist ein elastischer 1-Komponenten Silan-modifizierter Montageklebstoff. Durch seine hohe Anfangshaftung und das schnelle Abbinden ist Bona R880 speziell für Ausbesserungsarbeiten und das Verkleben von Fußleisten, Wandleisten und Treppenstufen geeignet. Durch Aufsprühen geringer Mengen von Wasser auf die zu beklebende Fläche (Unterböden, Wände etc.) oder den aufgetragenen Klebstoff kann der Abbindevorgang weiter beschleunigt werden. Eine Grundierung ist i. d. R. nicht notwendig.

- Extrem schnelles Abbinden, kann vom Verarbeiter noch beschleunigt werden
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Hohe Festigkeit
- Isocyanatfrei
- Wasser- und lösemittelfrei
- Sehr gute Haftung an fast allen Untergrund- und Holzwerkstoffarten
- Spritzer sind leicht entfernbar

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Basis: | Silan modifiziertes Prepolymer |
| Farbe: | Beige |
| Viskosität: | Leicht streichfähig – standfest |
| Dichte: | 1,4 g/cm ³ |
| Verarbeitungstemperatur: | Lufttemperatur: mind. 5°C |
| Offene Zeit: | Ca. 10 min. |
| Belastbarkeit: | Nach 4-8 Stunden |
| GISCODE: | RS10 |
| Kennzeichnung: | Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV |
| Reinigungsmittel: | Bona S100, Aceton, Ethanol, Spiritus. Durchgehärteter Klebstoff ist nur noch mechanisch entfernbar. |
| Abfallschlüsselnummer: | 08 01 12 |
| Gebindeentsorgung: | Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830 |
| Lagerung: | nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum |
| Lieferform: | 310 ml Kartusche, 12 Stk. pro Karton |

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Untergrundvorbereitung

Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, fettfrei, trocken und fest sein. Der Untergrund ist ggf. fachgerecht vorzubereiten. Durch das Aufsprühen geringer Mengen von Wasser auf eines der Substrate kann der Abbindevorgang beschleunigt werden.

Geeignete Materialien

- Holz- u. Holzwerkstoffe
- Mineralische Materialien wie Stein, Keramik
- Zementgebundene Materialien
- Gipsgebundene Materialien

Vor der Anwendung im Zweifelsfall Haftprüfung durchführen!

Unterböden



Bona[®]

Bona R880

Technisches Merkblatt

Unterboden



Verarbeitung

Der Klebstoff selbst muss vor Gebrauch ggf. temperiert werden. Nach Öffnen der Kartusche (Gewindekappe abschneiden, Auswechselfspitze aufsetzen und ggf. ablängen) kann der Klebstoff direkt auf eines der Substrate gegeben werden. Anschließend die Substrate innerhalb der Einlegezeit von 10 min. zusammenfügen. Hohe Anfangsfestigkeit bereits nach 1 Stunde. Endfestigkeit nach 4-8 Stunden.

Verbrauch

k. A.

Oberflächenbehandlung

k. A.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82